



AGENDA


- Densidade da Madeira
- Química da Madeira
- Morfologia das Fibras
- Considerações Finais





Densidade da Madeira

- √ A massa de madeira é relevante
- √ Impacta o enchimento do digestor
- ✓ Reflete no Consumo Específico Madeira (CEM)






- √ Baixo CEM
- √ Baixo Custo
- ✓ Excelente qualidade celulose


Fonte: figura de Araújo, A. et al., 2008



1. Densidade da Madeira (cont.)

- √ Impacta a qualidade do papel:
 - √ Bulk/Rigidez
 - ✓ Resistência
 - ✓ Maciez







Fonte: Demuner, B.J. et al., 1991



2. Química da Madeira

√ Impacta o custo de produção de celulose








2. Química da Madeira (cont.)

✓ Efeito na qualidade da celulose e papel

TENSILE INDEX VS PULP PENTOSANS CONTENT 1,500 PFI REVOLUTIONS



Fonte: Demuner et al., 1991

Informação Pública




3. Anatomia e Morfologia das Fibras

- √ Impactos nas características superfície do papel
- ✓ Efeitos na formação folha de papel e sua impressão
- √ Relevante para a maciez do papel
- √ Afeta a opacidade

Fibra Eucalipto

Fibra Bétula



Fonte: Demuner, ABCP 2010

Informação Pública




3. Anatomia e Morfologia das Fibras

- √ Impactos nas características superfície do papel
- ✓ Efeitos na formação folha de papel e sua impressão
- √ Relevante para a maciez do papel
- √ Afeta a opacidade



Fibra Bétula

Quercus spp 25 µm




Fonte: Demuner, ABCP 2010

Informação Pública



3. Morfologia das Fibras (Cont.)

✓ Processos industriais modificam a morfologia, com impacto na qualidade da celulose e papel



Fonte: Sara Sundblad, KTH, 2015

Fonte: Foelkel, 2007


Fonte: Sara Sundblad, KTH, 2015

Fonte: Foelkel, 2007



3. Morfologia das Fibras (Cont.)

✓ Uniformidade da morfologia, com efeito positivos na qualidade do papel





3. Morfologia das Fibras (Cont.)

√ Importância da morfologia (associada à química) da fibra na resistência do papel


Page's Tensile Equation

$$\frac{1}{\sigma_T} = \frac{9}{8 \times \sigma_{ZS}} \times \frac{12 \times c}{d \times l \times b_s \times RBA}$$

Where: d

 b_s =bonding strength, N/m² σ_T =tensile index, Nm/g d= fiber width, μ m g= gravitational constant c=coarseness, mg/m σ_{ZS} = zero-span tensile index, Nm/g RBA= relative bonded area, %

Adjusted Page's Tensile Equation



Softwood

Ecalyptus

Linear (One-to-one fit)





3. Morfologia das Fibras (Cont.)

√ Importância da morfologia (associada à química) da fibra na resistência do papel

Variable	Coefficient	Standard Error	P-value
Mean Kink angle	-0.3550	0.060	0.000
Length weighted fiber length	0.2435	0.061	0.000
Pulp viscosity	0.2474	0.056	0.000

II. Model coefficients, standard errors, and p-values. The coefficients are related to standardized variables.





. Time evolution of model predictions and laboratory data during a period of one year of operation.



Considerações Finais

- ✓ A madeira de eucalipto (depende das espécies e híbridos), com relativamente alta densidade, confere:
 - ✓ Custo competitivo na produção de celulose
 - ✓ Bom equilíbrio entre características da madeira e propriedades importantes do papel
- ✓ A química da madeira de eucalipto quando combinada com processos modernos de cozimento e branqueamento permitem:
 - ✓ A produção de celulose com qualidade muito competitiva, para os diferentes tipos de papéis (ex. escrita e impressão, tissue, etc).
- ✓ A morfologia das fibras de eucalipto é chave para conferir:
 - ✓ Distintas propriedades importantes do papel (ex. maciez, formação, impressão, opacidade, bulk, rigidez, etc).





bd@suzano.com.br



